


# CARMEN

true tiles

## HIJAU GREEN 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039037</b>  | 15X15       | 7,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                 |                           |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение   | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе  | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам  | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость  | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|  |                |         |
|--|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)   | ANSI A326.3    | 0,42    |